

TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Barva s vláknem epasit ff

Použití:

epasit ff je hotová armovaná barva k překlenutí jemných trhlin v omítkách. Lze ji nanášet přímo na omítku nebo již natřené plochy.

Vlastnosti:

epasit ff je paropropustná armovaná barva bez rozpouštědel. Dodává se pouze v bílé barvě. Po zaschnutí ji lze přetřít všemi běžnými minerálními nebo silikonovými barvami.

Bezpečnostní upozornění: Nejedná se o nebezpečný náklad ve smyslu ADR

Likvidace: Prázdné nádoby nechte vyschnout a odevzdejte k recyklaci. Katalogové číslo odpadu 55511 („Vodní kal“)

Zpracování:

Podklad musí být suchý, pevný, zbavený volných částí a nosný. Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C na zmrzlém podkladě nebo pokud se očekává mráz. Naneste epasit ff dvakrát v hojném množství kartáčem.

Spotřeba: Na jeden nátěr cca 0,25 litrů/m²

Nářadí za čerstva omyjte vodou.

Doba schnutí činí v závislosti na teplotě a vlhkosti vzduchu minimálně 24 hodin. Po zaschnutí lze epasit ff přetřít, ideálně barvou na sanační omítku epasit spf.

Skladování: Skladujte v chladu, nevystavujte mrazu, lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Připravené k použití. Dodává se v kbelících po 15 litrech.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.