

TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Sanační spárovací malta epasit fsm

Použití:

epasit fsm se používá k vyspárování přírodního kamene s šířkou spár nad 10 mm v interiérech a exteriérech, zejména u zdiva zatíženého vlhkostí a solí.

Vlastnosti:

epasit fsm hotová namíchaná spárovací malta. Dodává se v přírodní bílé, lze ji však v závodě nabarvit i podle vzoru. Malta epasit fsm je po zatvrdnutí hydrofobní.

Nízký obsah chromátu podle nařízení (ES) 1907/2006.

Bezpečnostní upozornění: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Nevdechujte prach. Vyhněte se kontaktu s kůží. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Při práci noste ochranný oděv a vhodné ochranné rukavice.

Likvidace: Recyklujte jen zcela prázdné obaly. Zbytky materiálu lze ve vytvrzeném stavu nebo ve formě prášku likvidovat jako stavební suť.

Zpracování:

Spáry vyškrábejte a očistěte. Případně lehce předem navlhčete. Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě.

Smíchejte epasit fsm s cca 5 litry vody z vodovodu na pytel tak, aby vznikla zpracovatelná hmota. Doba míchání činí minimálně 3 minuty. Natlačte epasit fsm do spár. Chraňte plochy před rychlým vyschnutím.

Spotřeba: Podle šířky a hloubky spár.

Skladování: Skladujte v suchu; lze skladovat cca 12 měsíců.

Forma dodávky: Suchá malta, dodává se v pytlech po 30 kg.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.