

TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Vápenná barva hrubá epasit kfg

Použití:

epasit kfg je minerální barva na bázi vápna s hrubým zrnem na minerální podklady do interiérů a exteriérů. Je vhodná i jako barevný nátěr v rámci systému klimatizačních desek epatherm.

Vlastnosti:

epasit kfg je difuzní, vodnatá vápenná barva bez rozpouštědel. Je dobře roztíratelná, dobře se nanáší válečkem a stříká a má vysokou krycí schopnost. Barva epasit kfg se dodává v bílé a různých barevných odstínech.

Bezpečnostní upozornění: Dráždivé. Obsahuje hydroxid vápenatý. Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Možná senzibilizace při styku s kůží. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte. Při práci noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal, etiketu nebo bezpečnostní list.

Likvidace: Prázdné nádoby nechejte vyschnout a odevzdejte k recyklaci. Tekuté zbytky barvy zlikvidujte podle katalogového čísla odpadu 55510.

Zpracování:

Barvu epasit kfg lze nanášet na minerální podklady (omítky, beton a sádkartonové desky a stávající křihové, vápenocementové a minerální barvy). Dobře držící barevné nátěry lze přemalovat; nátěry křihovými barvami nebo lepidlem na tapety je nutné beze zbytku odstranit. Pískující podklady je nutné zpevnit. Podklad musí být pevný, nosný a bez trhlin. Trhliny a otvory je nutné opravit. Čerstvá omítka musí být minimálně 3 týdny stará. Podklad penetrujte základním nátěrem pod vápennou barvu epasit kf/v. V exteriéru používejte pouze na kolmé plochy.

Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě. Optimální teplota zpracování činí + 5 °C až + 25 °C.

Plochy, které nechcete natírat, zakryjte.

Barvu dobře promíchejte, míchejte nejlépe 5 až 10 minut míchadlem.

Nanášejte na mokro rovnoměrně křížem kartáčem, válečkem nebo vhodným postřikovým přístrojem. Barvu i během zpracování každých 15 minut znovu promíchejte.

V závislosti na savosti podkladu zředte s vodou (0,5 až 1 litr vody na 24kg kbelík, resp. 0,3 až 0,6 litru na 16kg kbelík). Doba schnutí až do druhého nátěru 12 až 16 hodin. Druhý nátěr rovněž zředte a rovnoměrně natřete. Barva epasit kfg rozvine svou plnou krycí schopnost až po zaschnutí (2 až 3 dny).

TECHNICKÝ LIST

Novinky a zajímavosti o výrobcích epasit

Vápenná barva hrubá epasit kfg

strana 2

Při strojovém zpracování použijte trysku 2,5 - 3 mm při tlaku pro stříkání 3 až 5 bar.

Nářadí bezprostředně po použití omyjte teplou vodou.

Spotřeba: 0,25 až 0,40 kg/m² na každý pracovní krok, podle kvality podkladu.

Skladování: Skladujte v chladu, ale nevystavujte mrazu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření.

V uzavřených nádobách lze skladovat 1 až 2 roky.

Forma dodávky: V plastových kbelících po 24 kg (= 15 l) a 16 kg (= 10 l).

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.