

Vápenná omítka *epasit* mpm1

Použití:

Vápenná omítka *epasit* mpm1 slouží k omítání zdiva, betonu a pletiva v interiéru a exteriéru, zejména při sanaci a v památkové péči. Nepoužívejte v oblastech, které jsou v kontaktu se zemínou, ani na soklech.

Vlastnosti:

Vápenná omítka mpm1 je minerální suchá malta GP podle DIN EN 998-1 z čistého vápna a kameniva. Má nízký obsah chromátu podle nařízení (ES) č. 1907/2006.

Produkt *epasit* mpm 1 podléhá kontrole výroby (FPC) a externí kontrole Svazem pro kontrolu stavebních materiálů a certifikaci Bádensko-Württemberska (BÜV-ZERT).



DIN EN 998-1
Certifikační orgán 0788

Technické údaje:

Vlastnosti	Hodnoty měření, resp. požadavek podle DIN EN 998-1
Obsah vzduchu	cca 14 obj. %
Objemová hmotnost v suchém stavu	cca 1 550 kg/m ³
Pevnost v tlaku / třída	cca 2,3 N/mm ² / CS I
Přilnavost v tahu	cca 1,1 N/mm ²
Nasákavost	cca 1,4 (W 0)
Propustnost pro vodní páry μ	cca 10

Zpracování:

Podklad musí být suchý, čistý a zbavený volných částí. Nahodte celoplošně adhezivní nástřík *epasit* MineralSanoPro hb. U nestabilních podkladů, v případě změn materiálu a na zářezech plochy vyztužte mřížkovou tkaninou.

Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě. Minimálně první 3 dny chraňte před mrazem. Vápenná omítka vyžaduje pro karbonizaci klima bez mrazu.

Smíchejte *epasit* mpm1 s čistou vodou tak, aby se dal zpracovat. Potřeba vody cca 5,5 litru/pytel. Vápennou omítku celoplošně v několika vrstvách v tloušťce cca 10 mm natáhněte a stáhněte. Čas zpracování 2 až 3 hodiny.

Produkt *epasit* mpm1 lze zpracovat i pomocí vhodně vybaveného omítacího stroje. Prostoj mezi jednotlivými vrstvami cca 1 den. Chraňte před příliš rychlým vyschnutím. Jednotlivé vrstvy předem a dodatečně navlhčete. Poslední vrstvu opracujte do požadované povrchové struktury.

Vápenná omítka *epasit* mpm1

strana 2

Rizika: Dráždivé. Způsobuje podráždění kůže. Způsobuje těžké poškození kůže. Může dráždit dýchací cesty.

Bezpečnostní upozornění: Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice / ochranný oděv / ochranu očí / obličejový štít. Při zasažení očí: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny. Pokračujte ve vyplachování. Okamžitě kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře. Při styku s kůží jemně omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při podráždění kůže nebo vyrážce vyhledejte lékařskou pomoc, ošetření. Nevdechujte prach. Při vdechnutí přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. Při nevolnosti kontaktujte toxikologické informační středisko nebo lékaře.

Likvidace: *epasit* mpm1 a obal odveďte do schváleného provozu na likvidaci odpadu nebo do sběrný komunálního odpadu. Likvidace podle platných lokálních nebo národních předpisů či předpisů ES.

Spotřeba: cca 15 kg/m² na centimetr omítky.

Skladování: Skladujte v suchu; lze skladovat cca 12 měsíců

Forma dodávky: Suchá malta, dodává se v pytlech po 30 kg.

Vydání 02/19

Výrobky *epasit* prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích *epasit* je toto vydání neplatné.