

Můstek pod omítku epasit pb

Použití:

epasit pb je adhezní můstek pro kritické podklady, jako jsou lakové, olejové a disperzní barvy, kabřincové a dlaždicové obklady, sololitové a dřevovláknité desky, sádkartonové desky, polystyrenové desky, betonové prefabrikáty, ocelové nosníky nebo omítky z umělé pryskyřice. Na produkt epasit pb se po ztvrdnutí nanáší omítka.

Vlastnosti:

epasit pb je hotový produkt na bázi organických pojiv bez rozpouštědel a křemičitého písku. Není vhodný do trvale mokrých prostor.

Bezpečnostní upozornění: epasit pb je zásaditý přípravek, proto zamezte delšímu kontaktu s kůží a stříknutí do očí. Při styku s kůží důkladně omyjte vodou, než materiál zaschne. Při přetrvávajících symptomech zajistěte kontrolu lékařem. Oděv kontaminovaný produktem odstraňte. Při zasažení očí důkladně opláchněte vodou. Ihned se poraďte s lékařem. Produkt epasit pb není nebezpečným nákladem ve smyslu nařízení o nebezpečných látkách a dopravních předpisů.

Likvidace: Zamezte přímému vniknutí produktu a odpadních vod s obsahem produktu do vodních toků a kanalizace. Odpadní vody s obsahem produktu upravujte ve vhodných koagulačních zařízeních a čističkách. Likvidace podle platných lokálních nebo národních předpisů či předpisů ES. Prázdné nádoby nechte vyschnout a odevzdejte k recyklaci.

Zpracování:

Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C. Aplikujte jen na suché a nenamrzlé plochy.

Podklad zbavte volných částí, nečistot a zbytků separačních prostředků (separační vosk, separační olej). Ověřte nosnost barevných nátěrů (průřez mřížkou a utržení lepicí pásky). Železné díly nejprve ošetřete protikorozní barvou. Spáry a styky desek vyztužte. Sklo, hliník, mosaz a měď chraňte před stříkacími.

Produkt epasit pb dobře promíchejte a nezředěný celoplošně naneste hladítkem nebo štětkou. Nechte minimálně 1 den ztvdnout, poté naneste omítku.

Nářadí po použití ihned omyjte vodou.

Spotřeba: cca 1 kg/m², podle druhu a savosti podkladu.

Skladování: Chraňte před mrazem. Neskladujte delší dobu při teplotě nad +35 °C. Neskladujte v nádobách z mědi, slitin mědi a hliníku. V uzavřených nádobách lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Hotový produkt, pastovitá konzistence. Dodává se v kbelících po 10 a 40 kg.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.