

Spojovací můstek *epasit* pk

Použití:

Spojovací můstek *epasit* pk je adhezní můstek bez rozpouštědel. Zlepšuje přilnavost omítky na hladkých, silně ztuhnutých betonech šalovaných folií a podobných podkladech.

Na *epasit* pk se po ztvrdnutí nanese omítka.

Vlastnosti:

epasit pk je hotový produkt na bázi organických pojiv bez rozpouštědel a křemičitého písku. Není vhodný do trvale mokrých prostor.

Bezpečnostní upozornění: *epasit* pk je zásaditý přípravek, proto zamezte delšímu kontaktu s kůží a stříknutí do očí. Při zasažení očí několik minut vyplachujte při otevřeném víčku pod tekoucí vodou. Při přetrvávajících potížích se poraďte s lékařem. Při styku s kůží ihned omyjte vodou a mýdlem a dobře opláchněte. Při přetrvávajícím podráždění kůže vyhledejte lékařskou pomoc. Při práci nejezte a nepijte. Používejte ochranné gumové rukavice a ochranné brýle.

epasit pk není nebezpečným nákladem ve smyslu nařízení o nebezpečných látkách a dopravních předpisů.

Likvidace: Zamezte vniknutí do vod, odpadních vod a do půdy. Produkt je nutné při zohlednění předpisů platných pro nebezpečné odpady po předúpravě odvézt do pro tento účel schválené spalovny nebezpečného odpadu. Nevyčištěné obaly likvidujte podle úředních předpisů. Obaly by se měly optimálně vyprázdnit; po odpovídajícím vyčištění je lze odevzdat k recyklaci. Obaly, které nelze vyčistit, se likvidují stejně jako samotný produkt.

Zpracování:

Zbavte podklad nečistot a zbytků separačních prostředků. Nezpracovávejte na vlhkém podkladě. Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C na zmrzlém podkladě nebo pokud se očekává mraz.

Produkt *epasit* pk je připravený k použití. Zamíchejte a nezředěný zpracujte. Nanášejte kartáčem, válečkem nebo vhodným rozprašovačem. Doba schnutí je podle počasí cca 3 hodiny.

Nářadí po použití ihned omyjte vodou.

Spotřeba: cca 0,2 kg/m².

Skladování: Chraňte před mrazem. Neskladujte delší dobu při teplotě nad + 35 °C. Neskladujte v nádobách z mědi, slitin mědi a hliníku. V uzavřených nádobách lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Připravené k použití. Dodává se v kbelících po 10 a 20 kg.

Vydání 02/19

Výrobky *epasit* prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích *epasit* je toto vydání neplatné.