

Hloubková penetrace epasit tg

Použití:

Hloubkovou penetraci epasit tg se předem ošetřují silně savé, křídující a mírně pískující minerální podklady pro nátěr v interiéru a exteriéru.

Vlastnosti:

epasit tg je vodnatá hloubková penetrace bez rozpouštědel, na bázi silikátu.

Bezpečnostní upozornění: Dráždí kůži. Nebezpečí vážného poškození očí. Uchovávejte mimo dosah dětí. Při zasažení očí ihned důkladně vypláchněte vodou a kontaktujte lékaře. Kontaminovaný oděv okamžitě svlékněte. Při práci noste vhodný ochranný oděv, ochranné rukavice a ochranné brýle / obličejový štít. Při styku s kůží ihned omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Při požití nevyvolávejte zvracení. Ihned vyhledejte lékaře a ukažte mu obal, etiketu nebo bezpečnostní list. Zabraňte vniknutí do kanalizace nebo vod.

Likvidace: Prázdné nádoby nechejte vyschnout a odevzdejte k recyklaci. Tekuté zbytky zlikvidujte podle katalogového čísla odpadu 52404

Zpracování:

epasit tg lze nanášet na minerální podklady (omítky, beton, vláknocementové desky, zdivo, sádkartonové desky, sádrové tmely a stávající vápenné a minerální barvy). Klihové nátěry nebo lepidlo na tapety je nutné předem beze zbytku za mokra odstranit. Podklad musí být pevný, nosný, čistý a zbavený mastnoty. Čerstvá omítka musí být minimálně 3 týdny stará. Nezpracovávejte při teplotách pod + 5 °C při očekávaném mrazu, ani na zmrzlém podkladě. Nezpracovávejte za přímého slunečního záření, větru nebo deště. Nenatírané plochy (okna, dveře, podlahy), zejména sklo, přírodní kámen, dlaždice apod. zakryjte. Stříkance ihned omyjte vodou.

Produkt epasit tg lze v poměru do 1 : 1 ředit s vodou. V hojném množství nanášejte kartáčem. Silně savé podklady ošetřete dvakrát na mokro. Zředěnou penetraci zpracujte tentýž den. Nechte 24 hodin zaschnout. Náradí bezprostředně po použití omyjte teplou vodou.

Spotřeba: cca 0,1 l/m², podle savosti podkladu.

Skladování: Skladujte v chladu a nevystavujte mrazu. Nevystavujte přímému slunečnímu záření. V uzavřených nádobách lze skladovat cca 1 rok.

Forma dodávky: Dodává se v kanystrech po 5 a 10 litrech.

Vydání 02/19

Výrobky epasit prokazují způsobilost v praxi. Protože jsou však pracovní a sanační podmínky ve stavbách různé, doporučujeme před plánovanou realizací prací provést zkoušku s předpokládanými materiály a seznámit se s technikou zpracování, materiálem a spotřebou. V případě vydání nových informací o výrobcích epasit je toto vydání neplatné.